

MORTIER À MAÇONNER 35 KG



Fabriqué
en France

Composition

- Sable 0/4
- Charges minérales
- Ciment haute performance



Résistance du mortier

CE 2+



Domaine d'utilisation

Mortier de montage de briques, de parpaings et de pierres. Mortier utilisé aussi pour les réparations et les scellements courants à l'intérieur comme à l'extérieur.



Mise en oeuvre :

Mélanger, de préférence à la bétonnière, avec environ 4,5 l d'eau pour 35 Kg jusqu'à la consistance voulue. Le mélange doit être homogène, onctueux et sans grumeaux. Ce dosage est à adapter afin d'obtenir une épaisseur de joint horizontal d'environ 10 à 15 mm après pose. Le temps d'utilisation d'une gâchée est d'environ 1h30. Dès le début de prise, le mortier ne pourra plus être malaxé ou réutilisé.

35 kg
m²
de parpaings

Consommation

35 Kg de mortier sec = pose de 1 m² de parpaings de 15x20x50 cm
1 sac de 35 Kg de mortier sec = 18 l de mortier prêt à l'emploi



Conditionnement :

Sac de 35 Kg – Palette de 42 sacs soit 1,470 tonne – Palette consignée



Précaution d'emploi :

La mise en oeuvre doit s'effectuer à une température comprise entre +5°C et +30°C sur un support propre et nettoyé de tous éléments pouvant nuire à l'adhérence. Le support devra être humidifié avant application.

Le béton, la brique, le parpaing et la pierre sont des supports admis.

Le plâtre, la peinture et le bois sont des supports à exclure.

Les travaux devront être protégés du froid, de la pluie et du vent. Ne jamais travailler sur un support gelé ou en cours de dégel.



Stockage et conservation :

La durée de conservation, dans l'emballage d'origine fermé et à l'abri de l'humidité, est de 12 mois à partir de la date de fabrication.

* Résultats d'essais réalisés en laboratoire dans les conditions standards et pouvant varier suivant les conditions de mise en oeuvre, la température et l'humidité.

SACAMAT
La construction de qualité

Tél. 03 22 25 27 25

Fax 03 22 25 27 28

contact@sacamat.com

SACAMAT FRANCE

Z.I. La Foraine de Lannoy - 80120 Rue

www.sacamat.com