

Granulats : 0/20 AII RL Re
Péetrographie : Alluvionnaire
Elaboration : Reconstitués

Service Qualité Produits Seine Amont : 01 60 73 54 40

Equivalent classement GTR : D2

Présence éventuelle d'oxydes de fer ou d'éléments légers

Les gravés de classe granulaire supérieure à 0/8 selon l'EN 12620 ne doivent être utilisés que dans des bétons de classes de résistance à la compression $C_{12/15}$. Cf. la Norme NF EN 206-1/CN

Valeurs indicatives et non contractuelles

Résultats de production

	du 06/05/20 au 12/08/20															
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	8	10	16	20	31.5	40	FM	SE10
Maximum	2.5	5	20	27	35	48	56	59	71	76	90	96	100	100	4.75	83
Moyenne Xf	1.9	4	14	22	30	40	47	50	61	69	85	93	100	100	4.44	80
Minimum	1.5	2	4	16	24	31	37	39	54	63	79	89	100	100	4.12	74

