

GEOTEXTILE MN8

PROPRIETES GENERALES	
Matière	Polypropylène 100%
Type	Non-tissé aiguilleté de filaments continus
Nom commercial	MN8
Largeurs	0,50m – 1,00m – 2,00m
Longueur	A la demande
Masse surfacique	105 g/m ²
Résistance à la traction	8 kN/m
Utilisations prévues	Séparation Filtration

DONNEES TECHNIQUES		AVMD	AVCD	95MD	95CD
Résistance à la traction (kN/m)	EN ISO 10319	8	8	-1,04	-1,04
DONNEES TECHNIQUES		AV		95TOL	
Résistance au poinçonnement statique (N)	EN ISO 12236	1000		- 100	
Résistance à la perforation dynamique (mm)	EN ISO 13433	35		+ 8,75	
Perméabilité (l/m ² s)	EN ISO 11058	80		+/- 24	
Ouverture de filtration (µm)	EN ISO 12956	105		+/- 31,5	

AV : Valeur moyenne - MD : Sens production - CD : Sens traverse
 95TOL (95SP ; 95ST) : Tolérance pour un niveau de confiance de 95%



0334-CPD-0001